

## 油墨

### 1350(N)系列 / HF 1350(N)系列

1350(N)系列/HF 1350(N)系列适用于金属及金属涂漆面的印刷，以加热干燥为前提的环氧树脂油墨。HF 1350(N)系列是 1350(N)系列的无卤版。

#### 规格

油墨类型	三聚氰胺作硬化剂的双组份反应型油墨
用途	适用于铝、镀锌铁板、不锈钢、铁等材料。
外观	油墨膜面平滑而有光泽。
硬化剂	<标准色：1350 硬化剂=70：30>、<浓色：1350 硬化剂=75：25>、<透明色油墨：1350 硬化剂=60：40>
稀释溶剂	标准溶剂 T-1000、超迟干溶剂 T-965
清洗溶剂	T-39、T-41
干燥条件	150℃30 分钟
其它	1350(N)/HF 1350(N)系列以烘烤干燥为前提，能发挥优秀的印刷膜性能。用于户外产品(招牌、标识等)时，受湿气影响会出现环氧树脂特有的白粉状现象(白亚化)。1350(N)/HF 1350(N)系列内含催化剂(促进硬化作用)，放置时间长可能会出现性能下降的情况，此时加入 1%的催化剂 H 即可恢复原来的性能。叠印时，各墨层之间过度固化可能会引起层间剥离，建议前面各层油墨进行表干即可(150℃5~10 分钟)，最后一层印刷后再进行彻底干燥。在玻璃材料上印刷时，建议添加 3~5%的 CARE73N 以提高耐水性、耐湿性。

